



CARBONATO DE CALCIO PRECIPITADO PINTURA

FICHA TÉCNICA MEDIANO M

Cliente de destino

Código del insumo del cliente

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

ESPECIFICACIÓN

pH (Suspensión al 10%)

8 - 9,5

Humedad (Shimadzu MOC - 120H) (%)

< 0,5

Resid. Tamiz # 400 (% sobre sólidos)

< 0,02

Índice Absorción de aceite (ml/100 g)

50 - 60

Absorción de agua (ml/100 g)

105 - 115

Demanda de dispersante (g sólidos dispersante/100 g)

1,1 - 1,2

Ensayo Latex FGH:

1) Grado de dispersión (cuña de molienda, micrones)

< 40

2) Poder cubritivo seco

Std

3) Opacidad (Konica Minolta CR -14) (%)

≥ 93

4) Ensayo de teñido FGH

Std

Redacción:

Lic. Joice Valy de Hirsch

Fecha de revisión: 2019-09-06

Aprobó:

Javier Adam

Fecha aprobación: 2019-09-06

Revisión: 6