



CARBONATO DE CALCIO PRECIPITADO INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA MEDIANO COMUN PLASTICO

Cliente

Código del insumo del cliente

CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

ESPECIFICACIÓN

RESULTADO

pH (Suspensión al 10%)

8 -10

C.E. (Suspensión al 10 %) (Ms.)

100 - 700

Alcalinidad (CaO) (Met.. Sacarato) (%)

0,01 - 0,03

Densidad compactada (g/cm3)

0,50 - 0,60

Densidad aparente (g/cm3)

0,45 - 0,55

Humedad (Shimadzu MOC - 120H) (%)

< 0,5

Resid. Tamiz # 325 (% sobre sólidos)

< 0,05

Blancura Hunter sólidos (Konica Minolta CR -14) (%)

> 97

Indice Absorción de aceite (ml/100 g)

50 - 60

Flowpoint (ml/15 g)

16 - 20