



CARBONATO DE CALCIO PRECIPITADO
Suspensión al 45 % CCP

Cliente de destino
Código del insumo del cliente
Número de orden de despacho
Lote No
Fecha de fabricación
Fecha de envío
Empresa de transporte

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
---------------------------------	----------------	-----------

pH	8,5 - 9,5	
Viscosidad UK (a 25o C)	85 - 100	
Sólidos (a 100 - 110o C, 1 hora) (%)	43 - 45	
Resid. Tamiz # 325 durante control producción (%)	0,00 - 0,05	
Resid. Tamiz # 325 antes de despachar (%)	0,00 - 0,05	
Foto Pesada Resid. Tamiz # 325 antes de despachar (%)	SI	
Resid. Tamiz # 200 (%)	0,00 - 0,02	
Resid. Tamiz # 100 (%)	0,000 - 0,004	
Grado de dispersión (cuña de molienda) (micrones)	< 40	
Certificado de lavado del tanque del camión, emitido por la empresa de transporte (Número)	Nº	
Aspecto película antes de cargar el camión	Std	
Aspecto película después de cargar el camión	Std	
Revisión válvulas y cañería de descarga cisternas del camión	Sin material	
Precinto Camión Cisterna	Nº	

Ensayo Latex

1) Grado de dispersión (cuña de molienda, micrones)	< 40
2) Poder cubritivo seco	Std
3) Opacidad (Konica Minolta CR -14) (%) (Relación de contraste)	≥ 96
4) Ensayo de teñido FGH	Std