



HIDRATADA DE CONSTRUCCION

VERSIÓN: 01/2013

FICHA TÉCNICA CAL HIDRATADA USO CONSTRUCCIÓN

ANÁLISIS QUÍMICO

DETERMINACIÓN	Unidad	Rango	Norma
Oxido de Calcio activo, CaO	g/100g	48.00-52.00	ASTM C-25

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

MALLA	Unidad	Retenido %	Norma
+50 (+0.297mm)	g/100g	0.0	IRAM 1695
-50+100 (-0.297+0.149mm)	g/100g	5.0	IRAM 1695
-100+200(-0.149+0.074mm)	g/100g	15.0	IRAM 1695
-200(-0.074mm)	g/100g	80.0	IRAM 1695

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	Unidad	Rango	Norma
7 Días	Mpa	2.5	IRAM 1645-1
28 Días	Mpa	3.0	IRAM 1645-1



MODALIDAD DE CARGA:
Tolva - Big Bag - Paletizado

